

TEKNİK BİLGİ FORMU - KAYNAK SARF MALZEMESİ

| | |
|---------------------|----------|
| AWS Kodu: | ER409Nb |
| Ürün Kodu: | RW 409CB |
| Werkstoff No.: | - |
| MIG Sertifikasyonu: | - |
| TIG Sertifikasyonu: | - |

DİĞER STANDARTLARDAKİ KARŞILIKLAR

| EN ISO 14343-A:2017 Nominal Kompozisyon | AWS A5.9:2017 Alaşım Gösterimi | EN ISO 14343-B:2017 Alaşım Tipi | AWS A5.9:2017 Kompozisyon Gösterimi |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| - | ER409Nb | SS409Nb | ER409Nb |

AÇIKLAMA VE UYGULAMALAR

RW 409CB, Nb içeren ferritik paslanmaz kaynak telidir.

TİPİK KİMYASAL KOMPOZİSYON (%)

| | Min. | Maks. |
|----|------|-------|
| C | - | 0,08 |
| Mn | - | 0,80 |
| Si | - | 1,00 |
| S | - | 0,020 |
| P | - | 0,030 |
| Cr | 10,5 | 13,50 |
| Ni | - | 0,6 |
| Mo | - | 0,50 |
| Cu | - | 0,75 |
| N | - | - |
| Nb | 10xC | 1,50 |
| Ti | - | - |

ÇAP

| | |
|-----------------|---|
| MIG çapları | 0,8 0,9 1,0 1,14 1,2 1,6 |
| TIG çapları | 0,8 0,9 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 |
| Tozaltı çapları | 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 |

PAKETLEME

| | |
|-----|--|
| MIG | BS300 Metal Sepet Makara: 15 Kg. D300 Plastik Makara: 15 Kg. D200 Plastik Makara: 5 Kg. Ahşap/Metal Makara: 250 Kg. Varil: 250-400 Kg. |
| TIG | Karton kutu / Mukavva Silindir: 5 Kg. (Çubuk uzunluğu 1000 mm) |
| SAW | K415 Metal Sepet Makara Ahşap/Metal Makara: 250 Kg. Varil: 300 Kg. |

Not: Güvenlik Bilgi Formu talep üzerine temin edilebilir.